

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

TEJIDO:		31750	
USO FINAL:		Ropa de trabajo	
DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO		CARACTERÍSTICAS	
Composición (UNE 40110:1994):		65% Poliéster 35% Algodón	
Ligamento (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Sarga 2x1	
Peso acabado (UNE-EN 12127:1998):		200 g/m ²	
Numero hilado (ISO 7211-5:1984):		Urdimbre Ne20 Trama Ne20	
Densidad (UNE-EN 1049-2:95):		Urdimbre 40/cm Trama 24/cm	
Anchura:		160 cm	
COMPORTAMIENTO FÍSICO		Test Utilizado	Resultados
Resistencia a la rotura:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	1700 N
	Trama		880 N
Resistencia a la rasgadura:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	56 N
	Trama		41 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado doméstico:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trama		± 2%
Estabilidad dimensional al lavado e secado industrial:	Urdimbre	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trama		± 3%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez del tintado a la fricción:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Húmedo		4
Solidez del tintado al lavado:	Degradación del color	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Descarga de color		4-5
Solidez del tintado al sudor:	Degradación del color	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Descarga de color		4-5
Solidez del tintado al sudor alcalino:	Degradación del color	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Descarga de color		4-5
Solidez del tintado a la luz artificial:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4-5
Solidez del tintado al blanqueamiento con peróxido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Las características pueden variar dentro das tolerancias comerciales			
Condiciones de lavado: 			